

TEF 653964327

PRODUCTO : ACRILICO MONOCAPA 2K-HS 420

Esmalte acrilico HS, brillante, con alto poder de cubricion y rapido en el endurecimiento, altamente resistente al amarillamiento.

Formulado en todos los colores lisos de automocion, carta RAL, etc.

Como acabado brillante de alta calidad, pintado de vehiculos, autobuses camiones,..

SOPORTES

Aplicacion sobre,Imprimaciones,aparejos,aislantes, y pinturas antiguas bien secas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Lijar la superficie con lija abrasiva en seco Grano 400-500, con lija al agua con grano 800-1000

DESENGRASADO

Desengrasar la superficie antes de pintar con desengrasante antisiliconas

RELACION DE MEZCLA

2 Partes de color HS-420

1 Parte de Catalizador STD

15 AL 20 % de Disolvente Acrilico STD

APLICACION

Pistola Gravedad paso 1,40 /1,60

Presion 3,5-4 Bar

1 Mano Pulverizada, seguido de 2 Manos llenas, con intervalo de 10 minutos entre pasadas. (calculado para una temperatura 20-25 grados)

SECADO

Fuera de polvo de 25-40 minutos, duro total 12 Horas, estos tiempos son orientativos ya que depende de temperatura y grados de humedad, (calculados en cabina de pintura a una temperatura de 25 grados con flujo de aire constante)

NUNCA APLICAR SOBRE CHAPA DESNUDA O MASILLAS SIN IMPRIMACION EN SUPERFICIES DE PLASTICO SE RECOMIENDA APLICAR IMPRIMACION PARA PLASTICOS

NORMAS DE SEGURIDAD Y DE HIGIENE

EL PRODUCTO ESTÁ DESTINADO SOLO PARA UNA UTILIZACIÓN PROFESIONAL.

- Utilizar en lugares bien ventilados
- En caso de una ventilación insuficiente utilizar un respirador
- Poner siempre los guantes y lavar las manos después de haber terminado el trabajo
- Seguir las normativas vigentes para desechar el producto
- Consultar la ficha de seguridad relativa